



## JSC "Mogilevkhimvolokno"

Открытое акционерное общество  
«МОГИЛЕВХИМВОЛОКНО»

212035  
Mogilev-35  
Могилев-35,  
Belarus/Беларусь

Phone/Телефон:  
+375 222 49-99-77  
Fax/Факс:  
+375 222 72-07-98  
E-mail: [Petf@khimvolokno.by](mailto:Petf@khimvolokno.by)

### ОАО «МОГИЛЕВХИМВОЛОКНО»

#### Спецификация /Technical Specifications на полиэтилентерефталат 8200 марки "Л" for PET 8200 type "L" Polyethylene Terephthalate

Наименование показателей Description	Норма Standard Norm
1. Внешний вид Appearance	гранулы белого цвета Granules of White Color
2. Вязкость характеристическая в дихлоруксусной кислоте, дл/г Inherent Viscosity in Dichloroacetic Acid, dl / g	0,80 ± 0,02
3. Цвет Color	Ultrascan L*, не менее 73.9 Ultrascan a* -1.4 ± 1.5 Ultrascan b*, не более + 0.8
4. Массовая доля пыли, %, не более Fines, mass % , max.	0,05
5. Массовая доля ацетальдегида (АА), ppm, не более Acetaldehyde, ppm, max.	1,0
6. Массовая доля влаги, %, не более Moisture Content, mass % , max.	0,1
7. Температура плавления, °С Melting Point, °С	255 ± 3
8. Масса 50 гранул, г Mass of 50 Granules, g	0,95 – 1,10